FICHE TECHNIQUE

# COLLE
# PIRFLEX®314

+85°C
-40°C

## PRÉSENTATION

La colle PIRFLEX®314 est un adhésif sans contact à base de polychloroprène, destinée au collage des manchons élastomères sur les supports PIRFLEX® ainsi que le jointement des manchons entre eux.
Elle est utilisée en complément de la bande isolante ARMATAPE®. L'ensemble restreint les ponts thermiques des isolants en élastomère flexible et évite la condensation sur les réseaux froids.

## DOMAINE D'APPLICATION

La colle PIRFLEX®314 est utilisée pour tout type d'application du génie climatique :

- Jointoiement de l'isolation en élastomère flexible sur les installations et réseaux chauds jusqu'à 85 °C ;
- Jointoiement de l'isolation en élastomère flexible sur les installations réversibles chaud/froid ;
- Jointoiement de l'isolation en élastomère flexible sur les réseaux d'eau glacée et d'eau froide.

## AVANTAGES

La colle PIRFLEX®314 est compatible avec les manchons élastomères. Le bouchon du pot de colle intègre un pinceau d'application pour une utilisation facile et rapide.

Ouest isol

COLLE

# PIRFLEX®314

+85°C
-40°C

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA COLLE PIRFLEX®314

| Caractéristiques techniques | Valeurs |
|---|---|
| Conditionnement avec pinceau | 0,25 L / 0,5 L / 1L |
| Densité | 0,82 |
| Température maximum de service | + 85°C |
| Température minimum de service | - 40°C |

## MODE D'EMPLOI

1- Collage : s'assurer que les surfaces à coller sont propres, sèches et exemptes de poussière ou de graisse.
Remuer avant usage.
Appliquer au pinceau sur les deux faces à coller.
Lorsque le film de colle est sec en surface (8 à 10 min), assembler les deux parties en pressant fortement. L'arrachement de la mousse caoutchouc s'obtient au bout de 15 minutes. La prise est définite dans les 24 heures selon la porosité des supports.

Pour les réseaux froids, appliquer une épaisseur de ruban isolant ARMATAPE® en recouvrement des extrmités des manchons élastomères. Pour une bonne tenue dans le temps, il faut respecter un temps de cure de la colle d'au moins 24 heures avant la pose de la bande ARMATAPE®.

2- Stockage : la colle doit être stockée entre +5°C et +25°C.
La conservation est de 1 an dans son emballage d'origine.

## RECOMMANDATIONS

Bien remuer la colle avant utilisation et bien revisser le bouchon après usage.
Ne convient pas pour le polystyrène.
Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les projections et les contacts avec la peau.

®PIRFLEX et ARMATAPE sont des marques déposées OUEST ISOL.

Pour tout renseignement supplémentaire, consultez nos agences commerciales.
Retrouvez toutes les coordonnées de nos agences sur : **www.ouestisol.fr**

Ce document est fourni à titre indicatif. Ouest Isol se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en oeuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans le document présent et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

Photos et dessins non contractuels
Ce document annule
et remplace les éditions précédentes.
Mise à jour :
2021/04

SIEGE SOCIAL : Zone Industrielle de la Rangle 27460 ALIZAY (près de Rouen) - Tél. 02 32 98 30 00 - Fax 02 32 98 30 45